



ZINK-ALU-SPRAY

Schnelltrocknender Korrosionsschutz

EIGENSCHAFTEN:

2m Zink-Alu-Spray zum Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen. Es übernimmt dort die Aufgabe des Korrosionsschutzes und stellt aufgrund seiner Farbähnlichkeit mit frisch verzinkten Materialien einen optischen Ausgleich dar.

- » schnelltrocknender, glatter Film
- » ohne Grundierung überlackierbar
- » elektrisch leitfähig, daher auch als Punktschweißfarbe geeignet
- » Temperaturbeständigkeit bis +200°C (kurzzeitig bis +300°C)

Anteile im Trockenfilm (ca.-Angabe):

12% Zink und 26% Aluminium

ANWENDUNGSGEBIETE:

Die Anwendungsgebiete für 2m Zink-Alu-Spray finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks und im Karosseriebau insbesondere dort, wo verzinkte Metalle bearbeitet oder beschädigt wurden.

Die Hauptanwendung von Zink-Alu-Spray findet sich im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik, im Bauhandwerk, an Heizungsanlagen, im Rohrleitungsbau und bei Maschinengehäusen.

ANWENDUNG:

Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen, Rost und Zunder sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben (16-25°C). Dose ca. 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Mischkugel schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 20-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen.

Nach etwa 8 Minuten ist die Oberfläche staubtrocken sowie nach 20-30 Minuten griffest. Die Durchtrocknung ist nach 48 Stunden erreicht.

Der Trockenfilm sollt eine Schichtdicke von 60-80µm haben. Bei mehreren Schichten unbedingt die vorherige Schicht abtrocknen lassen.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100430



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de